

### Technické specifikace

Technické specifikace		Primus Dryback
Popis		Heterogenní vinyl
Tloušťka	EN ISO 24337	2.00 mm
Nášlapná vrstva	EN ISO 24340	0.30 mm
Nášlapná vrstva s PUR povrchem		Vrchní vrstva Scratchmaster®
Hmotnost na metr čtvereční	EN ISO 23997	ca. 3550 g/m <sup>2</sup>
Klasifikace	EN ISO 10874	23 Domácí náročné – 31 Komerční mírně



### Vlastnosti

Reakce na oheň	EN 13501-1	Bfl-S1
Odolnost vůči skluзу	EN 13893	DS
Zmírnění skluзу (dynamický koeficient tření)	DIN 51130	R10
Hodnota tepelného odporu R	EN 12664	0.027 (m <sup>2</sup> .K)/W
Podlahové topení	EN ISO 12524	Ano, max. 27 °C
Elektrostatický výkon	EN 1815	< 2 kV
Zbytkové vtlačení	EN ISO 24343-1	< 0.1 mm
Rozměrová stabilita	EN ISO 23999	≤ 0.15%
Zkroucení	EN ISO 23999	projití
Odolnost vůči židlím s kolečky	EN ISO 4918	projití, typ W
Stálobarevnost	EN ISO 105-B02	> 6
Izolace proti kročejovému hluku	EN ISO 717-2	3dB (ΔLw)
Odolnost proti chemikáliím/skvrnám	EN ISO 26987	pass
Odolnost proti oděru	EN ISO 660-1	třída T
Kvalita vnitřního ovzduší – francouzské nařízení VOC	ISO 16000	Greenguard GOLD - Floorscore - A+
Obsah pentachlorofenolu		PCP pod detekčním limitem
Emise formaldehydu (28denní test)	EN ISO 717-1	NA HCHO (nepřidán)
Bez ftalátů		Ano, biologický
Označení CE	EN 14041:2011	

### Balení

Velikost a balení – dřevo	EN ISO 24342	178x1219 mm - 17 desky/karton = 3.69 m <sup>2</sup> / Karton
Velikost a balení – kamenné XL desky	EN ISO 24342	457x914 mm - 10 dlaždice/karton = 4.177 m <sup>2</sup> / Karton

### Záruka

Záruka	20 let pro obytné prostory – 10 let pro komerční účely
--------	--

Technické údaje jsou v době tisku správné. - 03/2024

