



ASO[®]-Unigrund-U

Univerzálny rýchly penetračný náter pre podlahárov

Vlastnosti:

- Veľmi rýchle vysychanie;
- univerzálny;
- vysoká výdatnosť;
- znížený rozstrek;
- na použitie v interiéri a exteriéri;
- bez rozpúšťadiel s nízkym obsahom emisných látok;
- vhodný na parketárske práce.

Oblasti použitia:

ASO-Unigrund-U je penetračný náter na nasiakavé a nenasiakavé podklady, používa sa pred aplikáciou samonivelačných stierok SOLOPLAN a vyrovnávacích mált SCHOMBURG. ASO-Unigrund-U znižuje nasiakavosť podkladu a chráni podklady citlivé na vlhkosť pred pôsobením vody obsiahnuté v samonivelačných stierkach a vyrovnávacích maltách. Vhodný k aplikácii na nasiakavé minerálne podklady, nenasiakavé, drevené podlahy, staré vodou nerozpustné pevne súdržné zvyšky lepidiel.

Technické údaje:

- Základ: styrén-butadién
- Farba: ružovo-fialová
- Hustota: cca 1,33 g/cm³
- Dodávané balenie: obsah 10 kg
- Teplota pri spracovaní a teplota podkladu: +10 °C až +25 °C
- Teplotná odolnosť: -20 °C až +80 °C
- Čas vysychania na:
 - minerálnych podkladoch: cca 60 min.
 - nenasiakavých podkladoch: cca 60 – 120 min.
 - drevených podkladoch: cca 120 min.
- Riedenie vodou na *):
 - nasiakavých minerálnych podkladoch až 1:3
 - nenasiakavých podkladoch neriediť
 - drevených podkladoch neriediť
- Čistenie: v čerstvom stave vodou, zaschnutý iba mechanicky
- Skladovanie: mimo dosahu mrazu, min. 12 mesiacov, v originálnom uzavretom obale, po otvorení obalu spotrebovať v čo najkratšom termíne

- Spotreba: cca 30 – 120 g/m² v závislosti od nasiakavosti podkladu

Poznámky:

**) Pri veľmi nasiakavých podkladoch je nutné po vyschnutí prvého náteru opakovať aplikáciu.*

Príprava podkladu:

Podklad musí byť pevný, suchý a nosný, dostatočne rovný, bez priebežných trhlin, zbavený separačných látok, ako napr. oleje, staré nesúdržné nátery, tvrdé škrupiny, voľné častice a pod. Anhydritové potery sa najprv zbrúsia, potom sa zvyšky odsajú a povrch sa napenetruje ASO-Unigrundom-U riedeným až 1:3 vodou.

Uvoľnené, alebo pridržnosť zhoršujúce vrstvy ako napr. zvyšky starých lepidiel, stierkových hmôt alebo náterov je treba strojne odstrániť napr. brúsením, frézovaním alebo brokovaním.

Spracovanie:

Pred použitím riadne premiešať. ASO-Unigrund-U sa nanáša v tenkej vrstve ľahmi krížom, za použitia penového valčeka alebo valčeka z ovčieho rúna. Na nenasiakavé a drevené podklady sa aplikuje neriedený, na nasiakavé podklady zriedený vodou v pomere až 1:3. V prípade nenasiakavých podkladov je ďalšie spracovanie možné až po dôkladnom preschnutí penetrácie. Čas schnutia je cca. 60 – 120 min. Suchá vrstva je transparentná, ružovej farby.

Upozornenia:

- Neošetrované plochy chrániť pred pôsobením ASO-Unigrund-U.
- Znečistenie ihneď očistiť vodou.
- Je nutné dodržiavať pokyny a technické listy jednotlivých výrobcov podlahových krytín.
- Dodržujte prosím požiadavky súvisiacej normy STN 74 4505: „Podlahy. Spoločné ustanovenia. Navrhovanie a zhotovovanie.“
- V prípade otázok kontaktujte obchodno-technického zástupcu spoločnosti SCHOMBURG pre podlahárov.

Dodržiňte prosím platnú kartu bezpečnostných údajov.