


EIGER



Nature

Moquette tuftée à velours bouclé sur dossier synthétique, dossier mousse gel

CARACTERISTIQUES

| | |
|--|------------------------------|
| Velours | 100% Polyamide |
| Poids g/m ² | 300 |
| Epaisseur totale en mm | 5,4 |
| Hauteur du velours en mm | 3 |
| Jauge | 1/10 |
| Densité: points/m ² | 165.500 |
| Poids total: g/m ² | 1.450 |
| Solidité des coloris à la lumière | 5-6 |
| Solidité des coloris au frottement | 4-5 |
| Résistance thermique m ² C°/W | 0,110 |
| Isolation Phonique | $\Delta L_w = 25$ dB |
| Raccord | L/H: 95 cm B/W: 67/95/120 cm |

PRESENTATION

| | |
|------------|--------------|
| Dimensions | 67/95/120 cm |
|------------|--------------|

DOMAINE D'USAGE

Usage d'habitation : intensive : Circulations, Escalier

ENTRETIEN

Entretien courant : aspirateur.

Nettoyage périodique : shampoings dilués séchant sans laisser de résidus gras. Rénovation par shampooing et extraction.

La société Associated Weavers se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques.
Il est fortement conseillé d'utiliser les coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic.

Herstellungsverfahren

Getufteter Schlinge Velours, Träger synthetisch, Gel Schaum Rücken

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|------------------------------|
| Polmaterial | 100% Polyamid |
| Poleinsatzgewicht in g/m ² | 300 |
| Gesamtstärke in mm | 5,4 |
| Polhöhe in mm | 3 |
| Teilung | 1/10 |
| Noppenzahl pro qm | 165.500 |
| Gesamtgewicht in g/m ² | 1.450 |
| Farbenstärkigkeit für Lichtechtheit | 5-6 |
| Farbenstärkigkeit für Reibechtheit | 4-5 |
| Wärmedurchlasswiderstand in m ² C°/W | 0,110 |
| Trittschalldämmung | $\Delta L_w = 25$ dB |
| Rapport | L/H: 95 cm B/W: 67/95/120 cm |

AUSFÜHRUNG

| | |
|--------------|--------------|
| Lieferbreite | 67/95/120 cm |
|--------------|--------------|

EINSATZBEREICH

Wohnbereich : stark : Treppe, Eingang, Dielen

REINIGUNG

Täglich mit dem Staubsauger.

Gelegentlich mit Shampoo und geeigneten Reinigungsgeräten.

Die Firma Associated Weavers behält sich das Recht vor, die Eigenschaften dieses Artikels zu verändern, indem die technischen Daten die selben bleiben.
Wir empfehlen, bei Objekten, Geschäften und Räumen, in denen starker Publikumsverkehr herrscht, dunkle Farben zu verwenden und nicht empfindliche helle Farben.

Type of carpet

Tufted carpet, loop pile, on synthetic first backing, gel foam backing

TECHNICAL DETAILS

| | |
|---|------------------------------|
| Pile | 100% Polyamide |
| Pile weight g/m ² | 300 |
| Total thickness in mm | 5,4 |
| Pile height in mm | 3 |
| Gauge | 1/10 |
| Tufts per sqm | 165.500 |
| Total weight in g/m ² | 1.450 |
| Colour fastness to light | 5-6 |
| Colour fastness to rubbing | 4-5 |
| Thermal resistance in m ² C°/W | 0,110 |
| Sound absorption | $\Delta L_w = 25$ dB |
| Repeat | L/H: 95 cm B/W: 67/95/120 cm |

PRESENTATION

| | |
|-------|--------------|
| Width | 67/95/120 cm |
|-------|--------------|

PERFORMANCE

Domestic use : heavy : Stairs, Entrance, Hallway

CLEANING

Daily vacuum cleaning.

Occasional cleaning : diluted shampoos with no fat residue.

The Associated Weavers Company reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties.
We strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas.



Associated Weavers Europe N.V. Prado Tuft N.V.

P.O. Box 148 - B9600 Ronse Belgium
Telephone +32 55 23 02 11
Telefax +32 55 21 55 51

Associated Weavers Deutschland GmbH

Lange Straße 60
D-33154 Salzkotten
Telefon +49 5258 9802-0
Telefax +49 5258 9802-35

Associated Weavers UK. LTD

P.O. Box 17 - Dean Clough Ind. Park
Halifax HX 35 AW England
Telephone +44 1422 43 11 00
Telefax +44 1422 43 11 05

Associated Weavers of America INC.

2670 Lakeland Road
Dalton - Georgia 30720 USA
Phone +1 706 277 5006
Telefax +1 706 277 3438

Associated Weavers Scandinavia ApS

Strandvejen 72
2900 Hellerup - Danmark
Telephone +45 39 62 34 33
Telefax +45 39 62 49 33

Associated Weavers s r.o.

Podolská 104
CZ 140 00 Praha 4 - Česká Republika
Telephone +420 60 228 15 52
Telefax +420 24 143 18 71