

PODIUM WOOD TECHNICKÁ DATA

PODIUM WOOD TECHNICKÉ DÁTA



Lamela: 1326 x 204 mm – Box: 8 lamel (= 2,164 m²) – Paleta: 56 boxů (= 121,184 m²)

Lamela XXL: 1836 x 204 mm – Box: 6 lamel (= 2,247 m²) – Paleta: 56 boxů (= 125,847 m²)

Lamela: 1326 x 204 mm – Box: 8 lamie (= 2,164 m²) – Paleta: 56 boxov (= 121,184 m²)

Lamela XXL: 1836 x 204 mm – Box: 6 lamie (= 2,247 m²) – Paleta: 56 boxov (= 125,847 m²)

SPECIFIKACE PRODUKTŮ / ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU CLICK 40 CLICK 55

Celková tloušťka	Celková hrúbka	EN 428	5 mm	5 mm
Nášílapná vrstva	Nášílapná vrstva	EN 429	0,40 mm	0,55 mm
Celková váha	Celková váha	EN 430	6,14 kg/ m ²	6,14 kg/ m ²
Povrchová úprava	Povrchová úprava		PUR	PUR
Třída zátěže	Trieda zát'áže	EN 685	23-32	23-33

VYSLEDKY TESTŮ / VYSLEDKY TESTOV

Podlahové vytápění	Podlahové kúrenie	EN 12524	vhodné max. 27°	vhodné max. 27°
Kolečkové židle	Koleskové stoličky	EN 425	vhodné	vhodné
Hořlavost	Horľavosť	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Odolnost vůči chemikáliím	Odolnosť voči chemikáliám	EN 423	ano / áno	ano / áno
Tepelná vodivost	Tepelná vodivosť	ISO 8302	0,041	0,041
Trvalá deformace	Trvalá deformácia	EN 433	< 0,10 mm	< 0,10 mm
Odolnost proti uklouznutí	Odolnosť proti pošmyknutiu	DIN 51130 EN 13983	R11 třída DS R11 trieda DS	R11 třída DS R11 trieda DS
Útlum kročejového hluku	Útlm kročajového hluku	EN ISO 717-2 (Δ Lw)	9 dB	9 dB
Útlum akustického hluku	Útlm akustického hluku	EPLF draft 021029-5 F1	*** (9,7 sone)	*** (9,7 sone)
Stálobarevnost na světle	Stálofarebnosť na svetle	ISO 105-B02	> 6	> 6
Rozměrová stálost	Rozemerová stálosť	EN 434	< 0,25%	< 0,25%
Antistatická úprava	Antistatická úprava	EN 1815	ano / áno	ano / áno
Bytová záruka	Bytová záruka		doživotní / doživotná	doživotní / doživotná
Objektová záruka	Objektová záruka		-	10 let / 10 rokov
Formaldehyd	Formaldehyd	EN 717-1	E1	E1

