



TECHNICKÝ LIST

GOLDPREN 50 BT

**Chloroprenové kontaktní lepidlo pro profesionální použití.
Bez obsahu toluenu a cyklohexanu.**

Kontaktní lepidlo na bázi roztoku chloroprenového kaučuku, pryskyřic a aditiv v organických rozpouštědlech. Lepidlo je mléčné až nažloutlé.

Typické vlastnosti:

- Prodloužená otevřená doba
- Bez toluenu, cyklohexanu
- Snadná rozíratelnost
- Vysoká pevnost a teplotní odolnost až 100°C (krátkodobě 120°C)

TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty):

Viskozita Brookfield vř. 5/30 ot. (ISO R2555)	1.400 – 2.200 mPas
Sušina (ISO 1625)	27-34%
Doba zavadnutí pro kontaktní lepení	cca 5-20 min
Otevřená doba při 20°C a 65-75% RVZ	cca 50 minut
Množství nanášeného lepidla	200 – 400 ml/m ²

OBLAST POUŽITÍ:

Kontaktní lepidlo pro lepení savých i nesavých materiálů navzájem (pryž, kůže, PVC, koženka, dřevo, kovy). Je vhodné pro lepení podlahových lišt a hran schodů a pro plošné lepení pryže a měkčeného PVC. Snížený obsah těkavých složek zlepšuje hygienu práce a snižuje emise škodlivin oproti tradičním kontaktním lepidlům. Lepený spoj odolává působení vlhkosti, není však určen pro trvalý styk s vodou.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Na obě suché, očištěné a odmaštěné lepené plochy nanese pomocí stěrky nebo štětce tenkou vrstvu lepidla. Při lepení na podlahoviny musí podklad odpovídat požadavkům normy ČSN 74 4505. Lepidlo necháme asi 5-20 minut zavadnout a poté lepené plochy spojíme a zatížíme. Vysoké pevnosti dosáhne spoj po 24 hodinách, úplná vulkanizace je ukončena asi po 7 dnech. Na případné ředění nebo očištění pracovních pomůcek doporučujeme použít Ředidlo BT či acetonové ředidlo.

UPOZORNĚNÍ:

Výrobek je klasifikován jako nebezpečný. Bližší informace o bezpečném nakládání s výrobkem obsahuje bezpečnostní list. **Před použitím se seznamte s obsahem bezpečnostního listu výrobku!**

PRVNÍ POMOC:

- při vniknutí do oka vypláchnout proudem čisté vody,
- při náhodném požití vypít asi 0,5l studené vody, nevyvolávat zvracení a přivolat lékařskou pomoc,
- při zasažení pokožky odstranit znečištěný oděv, pokožku umýt vlažnou vodou a mýdlem, suchou pak ošetřit reparačním krémem.

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ:

Lepidlo dodáváme v kovových nádobách po 0,25, 0,5; 1,0; 5,0; 10,0; 15,0, 25,0, 200,0L. Použité obaly lze recyklovat jako kov (železo Fe). Nevyschlé lepidlo je nebezpečný odpad a musí být likvidováno odbornou firmou. Uskladněno musí být v originálním balení při teplotách od +5°C do +28°C. **LEPIDLO NESMÍ ZMRZNOUT!** Správně uskladněné lepidlo má 12 měsíční záruční dobu od data výroby. Před použitím promíchat nebo protřepat!

Návod k použití lepidla je vyhotoven na základě našich zkoušek a zkušeností. Vzhledem k tomu, že nemáme žádný přímý vliv na váš způsob práce, nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledky lepení.

Před použitím doporučujeme vyzkoušet.

Naše obchodně-technická služba vám nabízí technickou pomoc při používání lepidla.

Společnost LEAR, a.s., je držitelem certifikátu řízení kvality ČSN EN ISO 9001

Tradice výroby lepidel od roku 1938.

LEAR – umění spojovat