




Floorwise LIFT

Vysoce kvalitní, Vysoce Hustotní Polyurethanová podložka⁺

Klasifikace koncového použití (BS 5808): HC/U, Komerční použití

Garantováno celoživotní použití pod krytinou, pod kterou je podložka instalovaná, při použití v doporučených prostorách.

Výsledek testu dle BS 5808: 1991 – Britský standard pro podložky pod koberce

Specifikace (Typické hodnoty)	Výsledek	Metoda
Rozměr role	11m x 1.37m = 15.07m ²	±1%
Tloušťka	7.00 mm	±5%
Váha role	16.1 Kg	-5% +10%
Jádro HD	Industriální pěna s vysokou hustotou + - 160kg/m ³	+5% -0%
Povrch	Potíštěná Co-Polymerová fólie SHD fialová s nylonovou mřížkou	
Rozdíl originální tloušťky od nominální tloušťky	Spodní vrstva: polyethylenový fialový film 0.6 %	
Rozdíl mezi max. & min. originální tloušťkou	0.6 mm	
Kompresní práce (po částečné zátěži)	200 J/m ²	BS4098
Komprese po částečné zátěži	9.0 mm	
Uchování kompresní práce	80 %	BS4098
Ztráta tloušťky po částečné zátěži	<3 %	BS4052
Ztráta tloušťky po dlouhodobé zátěži	<5 %	BS 4939
Odolnost proti potrhání	Prošlo	BS5808
Aroma	Bez nežádoucího aroma	
Hořlavost - Test rozžaveným "ořechem"	Prošlo – nízký radius zápalného efektu	Testováno dle BS 4749
Tepelná odolnost (Tog)	2.89 togs	BS 4745
Zvukové vlastnosti Index využití dopadu váhového tělesa (ΔLw)	43dB	Výsledek testu dle ISO 140-8 1998, Stanoveno dle ISO 717-2 1997
Klasifikace koncového použití	Komerční použití	BS5808
	Recyklovatelné Floorwise PU podložky pod koberce nejsou pouze vyrobené z recyklovaných materiálů, ale jsou i plně recyklovatelné. Není důvod je odkládat na skládky odpadů.	



proflooring

Výhradní dovoz ČR a SR : ProFlooring s.r.o.
 Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5 Tel. 224 458 031
www.proflooring.cz info@proflooring.cz

