	<b>Tehničke karakteristike gotove robe TAFTING REZIDENCIJALNI-DIVA TERMO ED-04-01-00-863</b>	<b>Izdanje/ Версия/Edition 1 14.01.2019.</b>		<b>Strana/ Страница/ Page 1/2</b>
		<b>Revizija/ Ревизия/ Revision</b>		



društvo sa ograničenom odgovornošću  
21400 Bačka Palanka, Industrijska zona 14, Srbija

Общество с ограниченной ответственностью  
21400 БАЧКА ПАЛАНКА, Индустриальная зона 14, СЕРБИЯ



Limited Liability Company  
21400 Backa Palanka, Industrijska zona 14, Serbia



# ED-04-01-00-863

## Tehničke karakteristike gotove robe TAFTING REZIDENCIJALNI- DIVA TERMO

### Технические характеристики готовой продукции- Бытовое тафтинговое покрытие для пола – DIVA TERMO

### Technical characteristics of finished products- Tufted carpets –residential – DIVA TERMO

<b>Izradio/ Создал/ Created:</b>	<b>Odobrio/ Утвердил/ Approved by:</b>	<b>Pregledao i overio/ Проверено/ Reviewed and verified by:</b>
Menadžer razvoja, istraživanja i industrijalizacije / Менеджер по развитию, исследованию и индустриализации / R&D and industrialization Manager Lešić Vesna 	Direktor razvoja, istraživanja dizajna i inovacija iz oblasti konstrukcije površine proizvoda/ Директор по развитию, исследованию, дизайну и инновациям на поверхности пола /R&D, design and floor surface innovation director Martinović Dragana 	Predstavnik rukovodstva za IMS Tarkett doo/ Представитель руководства для ИСУ Tarkett doo /Representative of the management for IMS Tarkett doo

	<b>Tehničke karakteristike gotove robe TAFTING REZIDENCIJALNI- DIVA TERMO ED-04-01-00-863</b>	<b>Izdanje/ Версия/Edition 1 14.01.2019.</b>		<b>Strana/ Страница/ Page 2/2</b>
		<b>Revizija/ Ревизия/ Revision</b>		

KOMERCIJALNI NAZIV PROIZVODA/ Commercial product name / Торговое название продукта		<b>DIVA TERMO</b>			
Tehničke karakteristike / Технические характеристики/ Technical characteristics	Deklarisana vrednost/ Объявленная ценность/ Declared value	Odstupanja/ Отклонения/ Tolerances	Jedinica mere/ Единица измерения/ Measur. unit	Metoda ispitivanja/ Метод испытания/ Test method	
Tip mašine /Тип машины/ Machine type	1/8 cut				
Tip dorade /Тип доработки/ Type of backcoating	PES filc/подоснова войлок/PES felt				
Sastav flora /Сырьевой состав ворса / Pile raw material	100% PP Soft touch		%	ISO 1833	
Primarna tkanina /Сырьевой состав первичной основы/ Primary backing	100 % PP		%	ISO 1833	
Sekundarna tkanina/ Сырьевой состав вторичной основы / Secondary backing	100 % PES		%	ISO 1833	
Veživno sredstvo / Приклею/ Finishing agent for backcoating	Lateks компраунд/подоснова латекс/Latex compaund		%		
Masa flora/ Вес ворса/ Pile weight	1.200	(+15% /-10%)	g/m2	ISO 8543	
Konstrukcija flora/Вид ворса/ Pile type	Sečena petlja/ разрезная петля/ cut pile				
Ukupna masa/ Плотность / Total weight	2.150	(±15%)	g/m2	ISO 8543	
Visina flora/ Высота ворса/ Pile height	13,0	(+15% /-10%)	mm	ISO 2549	
Ukupna debljina poda / Толщина покрытия /Total thickness	15,0	(+15% /-10%)	mm	ISO 1765	
Broj čvorova /Количество петель/ Number of tufts or loops	85.000	(+10% /-7,5%)	Čv./шт./No./ m2	ISO 1763	
Komfortabilnost/ Класс люкс/ Luxury class	LC4			EN 1307	
Prohodnost/ Класс использования / Use class	22			EN 1307	
Klasa gorenja/ Воспламеняемость материала/ Reaction to fire -classification	Efl - s1			EN 13501	
Postojanost boje na svetlo/ Светоустойчивость/ Light fastness	Min. 5	Min. 5	Plava skala (Серая шкала/ Blue Scale)	ISO 105-B02	
Postojanost boje na vodu/ Устойчивость Цвета к воде/ Color fastness to water	5	Min. 4	Siva skala (Синяя шкала/ grey scale)	ISO 105 E-01	

