



## Technický list

### TL 06\_09 Lepidlo na umělé trávníky

### GRASS FIX

#### Výrobek

Je moderní vysoce elastické lepidlo na bázi MS polymerů. Má výbornou přilnavost k většině stavebních materiálů. Lepidlo určeno k lepení umělých trávníků.

#### Vlastnosti

- Na vlhký podklad
- Trvale pružný
- Netvoří se bublinky
- Snadná a rychlá aplikace
- Schnutí 2-3mm za 24 hodin
- Lze nanášet v pruzích i v celé ploše (piktogramy)
- Zelená barva (splyne s trávníkem)
- Interiér i Exteriér

#### Použití

-K lepení umělých trávníků

#### Balení

Kartuše 290 ml

#### Barva

Zelená

Technické údaje			
Základ	-	MS Polymer	
Aplikační teplota	°C	+5 až +25	
Teplota podkladu	°C	+5 až +25	Povrch nesmí být zahřátý
Vytvoření povrchové slupky	min	20 -30	V závislosti na velikosti vrstvy a teploty
Doba úplného vytvrzení	Hod	72	V závislosti na velikosti vrstvy a teploty
Spotřeba	1m <sup>2</sup>	2 kartuše	Lze nanášet celoplošně stěrka B2 a nebo v pruzích
Schnutí	24h.	2-3 mm	





**DEBBEX**<sup>®</sup>  
by Den Braven  
production s.r.o.

### Podklad

- Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje, barvy a laky.
- Max teplota podkladu +25°C.
- Chraňte místa vystavena nečistotám.

### Pokyny

Lepené plochy musí být suché, čisté, bez mastnoty a volných částic. Lepidlo lze nanášet buď v pruzích, nebo celoplošně, přičemž je nutné je vytlačit na povrch a rovnoměrně rozetřít stěrkou B2. Spotřeba na 1 m<sup>2</sup> činí přibližně dvě kartuše.

### Upozornění

- Místa ohrožené znečištěním důkladně zakryjte a oblepte.
- Před zahájením aplikace proveďte aplikační test. Nedrží na PE a PP (Polypropylen a Polyethylen)

### Čištění

Materiál: Mechanicky, ředidlo, technický benzín, Extra silné čisticí ubrousky, Odstraňovač tmelu a lepidel  
Ruce: voda a mýdlo, reparační krém na ruce / Extra silné čisticí a vlhčené ubrousky

### Bezpečnost

Viz «Bezpečnostní list 06\_09».

### Skladovatelnost

V originálním neotevřeném obalu při teplotách od +5°C až +25°C. Datum spotřeby je uvedeno na obalu.

### Aktualizace

Aktualizováno dne: 04.03.2025

Vyhotoveno dne: 04.03.2025

*Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.*

